

CE 68

GLĄDŹ GIPSOWA



ZASTOSOWANIE

Gładź gipsowa CE68 służy do wstępnego i ostatecznego wyrównywania podłóży wewnątrz budynku. Tworzy solidną niepylącą powierzchnię. Gładź CE 68 służy także do wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów oraz do łączenia płyt g-k jako ostateczna warstwa. Możliwość stosowania "mokre na mokre". Nie rozwarstwa się przy szlifowaniu.

PODŁOŻE

Podłożem dla gładzi gipsowej mogą być:

- Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne,
- Beton,
- Płyty g-k,
- Płyty gipsowe typu Pro Monta.

Jednokrotnie nakładana warstwa masy nie powinna być grubsza niż 4 mm. Całkowita grubość kilkakrotnie nakładanych warstw nie jest ograniczona.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania : powyżej 5° C
- Czas rozpoczęcia wiązania : 1 godz,
- Zużycie : 1 kg/m²/1 mm warstwy,

SPOSÓB UŻYCIA

Do przygotowania masy i do jej nakładania należy używać czystych narzędzi, wykonanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy.

Gips należy powoli wsypywać do czystej wody, w orientacyjnej proporcji 1:0,7 (na 1 kg gipsu 0,7 l wody). Przygotowaną w ten sposób masę należy zużyć w ciągu jednej godziny. Po tym czasie następuje wiązanie gładzi.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Worki 5 kg oraz 20 kg.