

CE 78 1H

GIPS SZPACHLOWY 1 H DO SPOINOWANIA
PŁYT G-K PRZY UŻYCIU TAŚMY ZBROJĄCEJ



ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy SEMIN CE 78 1 H, to gips szpachlowy o 1 godzinnym czasie użycia, jest produktem do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Służy do :

- Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi skośnej, przy użyciu taśmy zbrojącej, od poziomu Q1,
- Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów,
- Maskowania łbów wkrętów używanych do mocowania płyt g-k do rusztu,
- Wygładzania powierzchni tynków tradycyjnych lub betonu, tworzy solidną i niepyłącą powierzchnię o wysokim nasyceniu bieli.

Przy szpachlowaniu spoin płyt g-k należy go stosować zarówno bezpośrednio na płytę jako pierwsze wypełnienie spoiny, w którym osadzona jest taśma zbrojąca, jak i do ostatecznego wygładzenia powierzchni. Powierzchnia związanego gipsu szpachlowego jest mocna, ale nadaje się do szlifowania. Jednokrotnie nakładana warstwa masy z gipsu szpachlowego nie powinna być grubsza niż 4 mm.

Całkowita grubość kilkakrotnie nakładanych warstw nie jest ograniczana.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania: powyżej +5°C
- Czas rozpoczęcia wiązania : 1 godz.
- Zużycie : przy łączeniach płyty g-k : 0,3 kg/m² płyty, przy wygładzaniu : 1 kg/1 m²/1 mm

SPOSÓB UŻYCIA

Do przygotowania masy szpachlowej i do jej nakładania należy używać czystych narzędzi, wykonanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy.

Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do czystej wody w orientacyjnej proporcji 1:0,5 (na 1 kg gipsu 0,5l wody).

Konsystencja przygotowywanej masy będzie zależała od jej przyszłego zastosowania.

Do pierwszego szpachlowania spoin pomiędzy płytami i do wypełniania małych ubytków należy stosować masę o konsystencji przypominającej masło. Do szpachlowania ostatecznego konsystencja powinna być bardziej plastyczna (gęsta śmietana).

Po wsypaniu odpowiedniej porcji proszku do wody, składniki należy intensywnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.

W przypadku nieotrzymania wymaganej konsystencji, można masę zagęścić lub rozrzedzić, dodając gipsu lub wody i ponownie wymieszać. Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu jednej godziny (CE 78 -1 h). Po tym czasie następuje wiązanie gipsu.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 5 kg, 20 kg.

Do spoinowania płyt G-K zalecamy taśmy papierowe Semin Bande Joint.